

DONNÉES TECHNIQUES POUR APPROBATION

NOM DU PROJET :	IDENTIFICATION :
LIEU DU PROJET :	CODE DE PRODUIT :
ENTREPRENEUR :	DATE :
APPROBATION DE L'INGÉNIEUR :	DATE :

Tuyaux VIPERT™ pour eau potable






- Fabriqué d'un polyéthylène Bimodal également connu sous le nom de polyéthylène de haute densité à température relevée (PERT) avec une cellule de classification PE445574A.
- Garantie limitée de 25 ans.
- Emballage de plastique clair bloquant les rayons UV afin de protéger les tuyaux contre l'oxydation par la lumière*.
- Offerts dans les teintes de bleu, rouge ou blanc pour faciliter l'identification des conduites d'eau chaude et d'eau froide, ils sont disponibles dans les dimensions standards de tuyauterie : ½", ¾", 1", 1½", 1½" et 2" SDR-9 - CTSI
- Pression nominale estimée à 200 psi (1.38 MPa) 73 °F (23°C)
- Pression nominale estimée à 100 psi (0.69 MPa) 180 °F (82°C)
- Code 5 de classification pour le chlore (100 % à 140 °F)
- Taux d'expansion linéaire : 1.1" / 10 °F / 100 pi. (2,79 cm / 5,56 °C / 30.48 m)

* Les tuyaux VIPERT™ pour eau potable doivent être conservés à l'intérieur et ne pas être exposés à la lumière directe du soleil.

MARQUAGES, SPÉCIFICATIONS ET CERTIFICATION

Les tuyaux VIPERT™ pour eau potable sont marqués du nom du fabricant, CB Supplies, de la dimension nominale, du code PE-RT 4710, de la cellule de classification PE445574A, de code de classification de résistance au chlore CL5, de leur date de fabrication, de leur code de production ainsi que des inscriptions telles qu'elles apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Marques de certification

Organismes de normalisation	Normes	Marque
NSF International	CSA B137.18	CSA
NSF International	ASTM F2769 / F2623	cNSFus
NSF International	NSF/ANSI 61 (Eau potable)	NSF -pw
NSF International	NSF/ANSI 372 Drinking Water System Components-Lead Content	NSF® 372
International Code Council (CCI-ES PMG)	International Plumbing Code® (IPC)us	CCI-ES PMG
IAPMO	Uniform Plumbing Code® (UPC)	
ULC/UL (Underwriters Laboratory of Canada)	CAN/ULC-S101 Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials	
ULC/UL (Underwriters Laboratory of Canada)	UL263 Standard For Fire Tests of Building Construction and Materials	
Warnock Hersey **	CAN/ULC-S102.2: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of building Materials	
Warnock Hersey **	ASTM E84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials	

** pour les diamètres allant jusqu'à 1"

- ASTM F1807 - Standard Specification for Metal Insert Fittings Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9 Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing and SDR9 Polyethylene of Raised Temperature (PERT) Tubing.
- ASTM F2159 - Standard Specification for Plastic Insert Fittings Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9 Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing and SDR9 Polyethylene of Raised Temperature (PERT) Tubing.
- ASTM F2098 - Standard Specification for Stainless Steel Clamps for Securing SDR9 Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing to Metal Insert and Plastic Insert Fittings.
- ASTM F2023 - Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Crosslinked Polyethylene (PEX) Pipe, Tubing and Systems to Hot Chlorinated Water.

TUYAUX VIPERT™ pour eau potable

Normes ASTM F2769/CTS-OD SDR-9

Code d'inventaire	Taille nominale du tuyau	Diamètre extérieur (po.)	Épaisseur de la paroi (po.)	Diamètre nominal intérieur (po.)	Longueurs (pi.) disponibles pour les serpents	20' Longueur	Poids (lb) / pied	Volume (Gallon/ 100 pi.)
PRT2	3/8"	0.500" ± .003"	0.070" + .010"	0.360	100', 200', 250', 300', 500', 1000' & 1200'	Oui	0.0413	0.53
PRT3	1/2"	0.625" ± .004"	0.070" + .010"	0.485	100', 200', 250', 300', 500', 1000' & 1200'	Oui	0.0535	0.97
PRT4	3/4"	0.875" ± .004"	0.097" + .010"	0.681	100', 200', 250', 300', 500', 1000' & 1200'	Oui	0.1023	1.90
PRT5	1"	1.125" ± .005"	0.125" + .013"	0.875	100', 250', 300', 500', 600', & 1000'	Oui	0.1689	3.13
PRT6	1 1/4"	1.375" ± .005"	0.153" + .015"	1.069	100'	Oui	0.251	4.52
PRT7	1 1/2"	1.625" ± .006"	0.181" + .019"	1.263	100' & 300'	Oui	0.352	6.30
PRT8	2"	2.125" ± .006"	0.236" + .024"	1.653	100' & 300'	Oui	0.599	10.80

